

住宅基礎コンクリート表面補修材

基礎補修モルタル

「基礎補修モルタル」は住宅基礎に発生したピンホール、ジャンカなどの穴埋め充填から、型枠段差の補修など幅広い用途にご使用いただけます。

特長

1. 簡単施工

現場では水だけで練混ぜ可能です。

2. 高付着

粉末樹脂が内添されているため高い付着強度が得られます。

3. 良好な作業性

特殊骨材により塗り厚は0～3mmが可能です。

荷姿・配合

基礎補修モルタル	15kg/袋
練り混ぜ水	5.0～5.5kg

物性値

養生条件	付着強度 (N/mm ²)
標準養生	1.8
水中養生	1.5

標準使用量

厚み	使用量	
	m ² 当り	1袋当り
1mm	1.5kg/m ²	13.5m ² /袋
3mm	4.5kg/m ²	4.5m ² /袋

秩父コンクリート工業株式会社

基礎補修モルタル

基礎補修モルタルの施工要領

① 下地の処理・清掃

段差が有る場合、サンダーで削り取る。
補修箇所を左官ブラシ等で清掃を行う。



② 練混ぜ

練り混ぜ容器に基礎補修モルタル15kgを投入し、練り混ぜ水5.0～5.5リットルを加えハンドミキサーにて2分間練り混ぜる。
固まり等が無く均一になった事を確認する。
※一度練混ぜた材料は約30分以内に使用する。

③ 塗り付け

コテにて補修個所に塗りつける。
塗り厚は0～3mmまで可能。塗り厚が3mm以上の場合は2回に分けて行う。



④ 養生

塗り付けた基礎補修モルタルが乾燥するまで養生を行う。
夏期で1～2時間程度
冬期で2～3時間程度

⑤ 仕上げ

乾燥後、スクレーパーやサンドペーパーにて平滑に仕上げを行う。

秩父コンクリート工業株式会社
CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO.,LTD
東京都台東区上野7丁目7番6号
TEL 03-3844-5062