

# chichicon

コンクリートの耐久性を向上し  
住宅基礎の美観弾性仕上げ塗材です。

## チチブワンウェイコート

### 特徴

チチブワンウェイコートは、従来の基礎塗装は弾性モルタルとトップコートの 2 材料で構成されていましたが、1 材料で高性能を持ち施工工程も短縮され 1 日で施工できる材料です。ローラー塗りの簡易施工です。



### 使用材料

	材料名	荷姿	使用量	施工面積	使用道具
下地処理材	基礎補修モルタル	15 kg/袋	—	—	金ゴテ
上塗り材	ワンウェイコート 色：グレー ：ベージュ	18.3 kgセット 粉体 11 kg/袋 混和液 7.3 kg/缶	1.1 kg/m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	砂骨ローラー (標準目)
		23.3 kgセット 粉体 14 kg/袋 混和液 9.3 kg/缶	1.1 kg/m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	

秩父コンクリート工業株式会社

## ワンウェイコートの施工要領

縦方向で仕上げを行います。  
 施工後 3 時間程度は雨等がかからない様にしてください。



## ワンウェイコートの物性試験

JIS A 6909「建築  
 用仕上塗料」の防水

形外装薄塗材に準じた試験結果

項目		試験結果	JIS 規格値	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		異常無し	ひび割れがないこと	
付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	標準状態	0.8	0.7 以上	
	浸水後	0.6	0.5 以上	
温冷繰返し抵抗性		異常無し	10 サイクルで外観の異常無い事	
透水性 (ml)		0.3	0.5 以下	
耐衝撃性		異常無し	ひび割れ、著しい変形が無い事	
促進耐候性	色 差	0.8	240 時間で ΔE=3 以下	メタルウェザー
可とう性試験		異常無し	ひび割れ及びはがれがないこと	
耐アルカリ性		異常無し	飽和消石灰水浸漬 18 時間で異常無い事	
伸び率 (%)		80	20°C 14 日養生	
ゼロスパンテンション (mm)		1.8	20°C 14 日養生	
		1.0	メタルウェザー試験 360 時間 (4~9 年相当)	